

## OKK SVOBODA, CZ-Ostrava - Produktinformation / Product Information

Parameter				Hochofenkoks Blast Furnace Coke	
Körnung / Sizing		mm	ISO 728	30 - 90	30 - 90
Wasser / Moisture	wf / dry	%	ISO 579	4 - 6	4 - 6
Asche / Ash	wf / dry	%	ISO 1171	9-11	9-11
Schwefel / Sulphur	wf / dry	%	ISO 19579	0,5 - 0,7	0,5 -0,7
Flüchtige / Volatiles	wf / dry	%	ISO 562	< 1,4	< 1,4
Phosphor / Phosporous	wf / dry	%	ISO 51725	0,05 - 0,07	0,05 - 0,07
C-fix / Fixed Carbon	wf / dry	%	calculated	88 - 91	88 - 91
Unt. Heizwert / NCV	wf / dry	MJ/kg	ISO 1928	29,5	29,5
Micum 80			ISO 556	n/a	n/a
Micum 40				77-85	77-85
Micum 10				9 - 11	9 - 11
CSR			ISO 18894	> 60	> 56
CRI				< 35	< 35

Die vorgenannten Qualitätswerte verstehen sich indikativ, auf Basis FCA Kokerei SVOBODA, Ostrava (Tschechische Republik).

The above mentioned quality data are indicative based on FCA coke plant SVOBODA, Ostrava (Czech Republic)