

OKK SVOBODA, CZ-Ostrava - Produktinformation / Product Information

Parameter				Breckkoks Metallurgical Coke			
Körnung / Sizing		mm	ISO 728	30 - 80	40-60	20 - 40	10 - 40
Wasser / Moisture	wf / dry	%	ISO 579	8 - 11	11 - 14	13 - 15	14 - 16
Asche / Ash	wf / dry	%	ISO 1171	9 - 11	9-11	9-11	9-11
Schwefel / Sulphur	wf / dry	%	ISO 19579	0,5 - 0,7	0,5 - 0,7	0,5 - 0,7	0,5 - 0,7
Flüchtige / Volatiles	wf / dry	%	ISO 562	< 1,4	< 1,4	< 1,4	< 1,4
Phosphor / Phosporous	wf / dry	%	ISO 51725	0,05 - 0,07	0,05 - 0,07	0,05 - 0,07	0,05 - 0,07
C-fix / Fixed Carbon	wf / dry	%	calculated	87 - 90	87 - 90	87 - 90	87 - 90
Unt. Heizwert / NCV	wf / dry	MJ/kg	ISO 1928	29,4	29,4	29,4	29,4
Micum 80			ISO 556	n/a	n/a	n/a	n/a
Micum 40				85-90	85-90	85-90	85-90
Micum 10				9 - 11	9 - 11	9 - 11	9 - 11
CSR			ISO 18894				
CRI							

Die vorgenannten Qualitätswerte verstehen sich indikativ, auf Basis FCA Kokerei SVOBODA, Ostrava (Tschechische Republik).

The above mentioned quality data are indicative based on FCA coke plant SVOBODA, Ostrava (Czech Republic)